

**Opis:**

Elektroda przeznaczona do łączenia stopów aluminium typu AlMgSi i AISi np. EN-AW 6060/6063, 6005, 6201 oraz odlewów AISi5Cu i AISi7.

**Dopuszczenia:**

-

**Typowy skład chemiczny stopiwa (%):**

Si	Al	Fe
5,0	94,4	< 0,80

**Parametry technologiczne:**

Średnica (mm)	Długość (mm)	Prąd (A)
2,5	350	50 - 90
3,2	350	70 - 110

**Otulina:**

specjalna alkaliczna

**Suszenie:**

120°C/1 h

**Prąd spawania:**

=(+)

**Pozycje spawania:**
